



FUOCO NEL FUOCO PLATIN BD002		ENPlusA1 Cert. Nr. : SI 316
Data analisi	28.07.2023	
Istituto Analisi	Holzforschung Austria, AT-1030 Vienna	
Pedane - sacchi	cm 88x115 o 80x120	72 sacchi per pedana = 1080 kg
Valori	Fuoco nel Fuoco	Norma ENPlusA1
Specie	Abete	
Diametro (mm)	6	6 o 8 +-1
Potere calorifico minimo (kWh/kg)	4,9	≥ 4,6
Lunghezza (mm)	17,3 (5 - 35)	3,15 < L ≤ 40
Peso al metro cubo (kg/m ³), BD	700	600 ≤ BD ≤ 750
Resistenza meccanica (%)	98,6	≥ 98
Umidità (%)	5,2	≤ 10
Contenuto Ceneri (550°C)	0,5	≤ 0,7
Temperatura liquefazione ceneri (°C)	1350	≥1200

FUOCO NEL FUOCO PLATIN BD002		ENPlusA1 Cert. Nr. : SI 316
Analysis Date	28.07.2023	
Institute	Holzforschung Austria, AT-1030 Vienna	
Pallets - bags	cm 88x115 or 80x120	72 bags per pallet = 1080 kg
Values	Fuoco nel Fuoco	Norma ENPlusA1
Species	Fir	
Diameter (mm)	6	6 or 8 +-1
Minimum calorific value (kWh/kg)	4,9	≥ 4,6
Length (mm)	17,3 (5 - 35)	3,15 < L ≤ 40
Bulk density (kg/m ³), BD	700	600 ≤ BD ≤ 750
Mechanical durability (%)	98,6	≥ 98
Moisture (%)	5,2	≤ 10
Ash content (550°C)	0,5	≤ 0,7
Ash melting temperature (°C)	1350	≥1200

FUOCO NEL FUOCO PLATIN BD002		ENPlusA1 Cert. Nr. : SI 316
Analysedatum	28.07.2023	
Institut	Holzforschung Austria, AT-1030 Vienna	
Paletten – Säcke	cm 88x115 oder 80x120	72 Säcke pro Palette = 1080 kg
Werte	Fuoco nel Fuoco	Norma ENPlusA1
Holzart	Tanne	
Durchmesser (mm)	6	6 oder 8 +-1
Mindestheizwert (kWh/kg)	4,9	≥ 4,6
Länge (mm)	17,3 (5 - 35)	3,15 < L ≤ 40
Schüttdichte (kg/m ³), BD	700	600 ≤ BD ≤ 750
Mechanische Festigkeit (%)	98,6	≥ 98
Feuchtigkeit (%)	5,2	≤ 10
Aschegehalt (550°C)	0,5	≤ 0,7
Ascheschmelzpunkt (°C)	1350	≥1200